



報告書

No. 02-01463-1

依頼者 住 所：
会社名（氏名）：

東大阪市長田中2-3-38
トップラン 株式会社

殿

試料名（依頼者の申出による呼称）

ヌメオイルシュリンク
#25キャメル

1点

本所に提出された試料につき試験した結果を下記のとおり報告いたします。

平成18年7月24日

大阪府立産業技術総合研究所長



試験項目：染色摩擦堅ろう度試験、耐光性試験

●染色摩擦堅ろう度試験結果

項目	結果
乾燥	汚染4-5級(綿), 変退色 5 級
湿潤	汚染 5 級(綿), 変退色4-5級

試験方法はJIS K6547に基づき、摩擦試験機 I 形で行った。

●耐光性試験結果（カーボンアーク灯光による促進耐光試験）

項目	判定結果
耐光性	変退色2-3級(str.)

<試験結果試料添付>

試験方法はJIS L0842に準じ、判定はJIS L0804変退色用グレースケールにて行った。
str.: 濃くなることを表す。

☆処理時間：20時間



5枚の内/枚目



報告書

東大阪市長田中2-3-38

No. 02-01464-1

依頼者 住 所：
会社名（氏名）：
トップラン 株式会社

殿

試料名（依頼者の申出による呼称）

ヌメオイルシュリンク
#81チョコ

1点

本所に提出された試料につき試験した結果を下記のとおり報告いたします。

平成18年7月21日

大阪府立産業技術総合研究所長




試験項目：染色摩擦堅ろう度試験

●染色摩擦堅ろう度試験結果

項目	結 果
乾 燥	汚染 4 級(綿), 変退色 5 級
湿 潤	汚染 5 級(綿), 変退色 5 級

試験方法はJIS K6547に基づき、摩擦試験機 I 形で行った。



6枚の内/枚目



報告書

東大阪市長田中 2 - 3 - 38

No. 02- 01464 - 2

依頼者 住 所 :
会社名 (氏名) :

トップラン 株式会社

殿

試料名 (依頼者の申出による呼称)

ヌメオイルシュリンク
1 1 黒

1 点

本所に提出された試料につき試験した結果を下記のとおり報告いたします。

平成 18 年 7 月 2 / 日

大阪府立産業技術総合研究所長



試験項目 : 染色摩擦堅ろう度試験

● 染色摩擦堅ろう度試験結果

項 目	結 果
乾 燥	汚染 4 級 (綿), 変退色 5 級
湿 潤	汚染 4 - 5 級 (綿), 変退色 5 級

試験方法は JIS K6547 に基づき、摩擦試験機 I 形で行った。



6 枚の内 2 枚目